

Gläser, welche die Firma Marohl Wintergarten GmbH verwendet

Daten der verwendeten Gläser	Glasstärke	U-Wert	g- Wert	Lt-Wert
Ganzglas-Elemente Seite	ESG 6-8 mm	5,0	85%	90%
Terrassendächer Dach	VSG. 10 mm	5,0	85%	90%
Kalt-Wintergarten Seite	Isolas 4/16/4	2,7	85%	80%
Kalt-Wintergarten Dach	Isolier-Sicherheitsglas VSG 8/16/ Floatglas 8 mm	2,7	80%	80%
Kalt-Plus-Wintergarten Seite	Isoglas 4/15/:4	1,3	62%	80%
Kalt-Plus-Wintergarten Dach	Isolier-Sicherheitsglas VSG 8/16/ ESG:8 mm	1,1	62%	80%
Klassischer Wintergarten Seite	Isolierglas 4/16/:4	1,1	62%	80%
klassischer Wintergarten Dach	Isolier-Sicherheitsglas VSG 8 mm/16/ ESG:8 mm	1,1	62%	80%
Wohnwintergarten Seite	Meistens 3-fach Isolierglas 4:/16/4/16/:4	0,5-0,7	51%	72%
Wohnwintergarten Dach	Meistens Isolierglas wie im klassischen Wintergarten.		62%	80%
	Auf Wunsch natürlich auch mit 3-Fach Glas		-----	----
	VSG8:/16/ESG6/18/ESG:8, U = 0,6		50%	70%